

تحضير وتشخيص بعض الأنواع الجديدة من البولي إيميدات الأروماتية التي تحتوي عناصر البروم والكلور والفسفور كمثبطات للهب ودراسة بعض خواصها الحرارية

محمد علي مطر محمود عودة مطشر

جامعة القادسية/كلية الهندسة-قسم الهندسة الكيميائية/كلية التربية

Mohammeddw73@gmail.com mohammed.ali.@qu.edu.iq

الخلاصة:-

تضمن البحث تحضير بعض الأنواع الجديدة من البولي إيميدات الأروماتية (Api) التي تحتوي على عناصر البروم والكلور والفسفور كعناصر مثبطة للهب وتم تشخيص المونوميرات والبوليميرات المحضرة طيفياً بواسطة طيف الأشعة تحت الحمراء (FTIR) وطيف الرنين النووي المغناطيسي (NMR)، وتمت دراسة الخواص الحرارية ومقاومة اللهب للبوليميرات المحضرة بواسطة تقنية التحليل الحراري الوزني (TGA). وتمت دراسة قابلية ذوبان البوليميرات المحضرة في مجموعة من المذيبات العضوية المختلفة. حيث حظرت مونوميرات ثنائي أمين الأروماتية (ABAB, BDBP, ABTB) التي تحتوي على عناصر البروم، الكلور والفسفور، وتمت مفاعلتها مع مونوميرات ثنائي انهدريد (البايرو ملتك داي انهدريد (PMDA) Pyromellitic dianhydride) والبنزو فينون رباعي كاربوكسيلك ثنائي انهدريد (BTDA) (3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride) عن طريق البلمرة التكثيفية للحصول على البولي إيميدات الأروماتية (Api₁, Api₂, Api₃) المثبطة للهب.

الكلمات المفتاحية:- مركبات ثنائي انهدريد (PMDA)، البايروملتك ثنائي انهدريد، (BTDA) البنزوفينون، رباعي كاربوكسيلك ثنائي انهدريد، مثبطات اللهب.

Synthesis Characterization Some of New of Aromatic Polyimides Containing Brome Chloride and Phosphorus Components as Flame Retardance and Study the Thermal Properties

Abstract

In this work a new aromatic polyimides flame retardant (Api) containing bromine, chlorine and phosphorus components of through the polycondensation of the different monomers from aromatic diamine (ABTB, ABAB, BDBP) with different monomers from dianhydride (PMDA, BTDA) as materials. The monomers aromatic diamine (ABTB, ABAB, BDBP) and new aromatic polyimides (Api₁, Api₂, Api₃) flame retardant were characterized by using FT-IR and ¹HNMR spectra. The study has thermal stability, and flame retardant of polymers prepared through the TGA technique and comparing their with aromatic Polyimides prepared (PIPM, PIBT) free component of inhibition and their solubility study.

Keywords:- Pyromellitic dianhydride (PMDA), 3,3',4,4'-benzophenone tetra-carboxylic dianhydride (BTDA), flame retardant.

المقدمة:-

تعد البولي إيميدات (polyimides) واحده من البوليميرات التجارية المستقرة حرارياً (Thermally stable polymers) والقوية جداً والعالية الأداء (High-performance) التي لها مجالات وتطبيقات واسعة في التكنولوجيا المتقدمة (Murphey, 2003). وتحتوي البولي إيميدات على رابط إيميد (CO-N-CO) التي تعد

الوحدة البنائية أو المجموعة الوظيفية المتكررة للبوليمر (Imide functional group) وهي إما أن تكون خطية Linear أو أروماتية Aromatic (Khalil *et al.*, 2013; Lincoln 2001). الأ أن المهم منها في الكيمياء البوليمرية هي الايميدات الحلقية الاروماتية (Aromatic polyimides) (Api)، ولعل وجود الاستقطابية العالية (High polarization) لأواصر الايميد اثرا كبيرا في اكتساب البوليمر الصفة البلورية العالية والصلابة والمقاومة للمواد الكيماوية وهذا ما يجعل تراكيبها صلبه جدا وذات طبيعة بلورية (Crystalline) (Sasak and Nisha, 1996). ويمكن تحضير البولي ايميدات الاروماتية (Api) من تفاعل مركبات الداى انهدريدات الاروماتية (Aromatic dianhydride) مع مركبات ثنائي امين الاروماتية (Aromatic diamines) عن طريق البلمرة التكثيفية (Shahram and Leila, 2011). حيث يتضمن التفاعل العام للتحضير خطوتين، الخطوة الاولى: تكوين المركب بولي حامض الامك (PAA) Poly(amic acid)، وتتضمن هذه الخطوة التفاعل بين ثنائي انهدريدات الاروماتية مع ثنائي امين الاروماتية وبوجود مذيب ثنائي القطب لابروتوني (Di polar aprotic) مثل (DMF، m-Cresol، DMAC، NMP، DMSO) وتكوين مركب (PAA) كمركب وسطي ذائب، الخطوة الثانية: اجراء عمليه تسخين (PAA) تحت درجات حراره عاليه تصل الى ٢٠٠م° لغرض فقده جزيئات الماء وتكوين (Api) (Abajo and Campa, 1999). ويلعب التركيب الكيميائي للمونيمرات المكونة لبولي حامض الامك (PAA) دوراً مهماً ومؤثراً في معدل سرعة تكوين الحامض (PAA) (Aaron *et al.*, 2013). وتعد مقاومة الاحتراق (Flame resistance) من الخصائص المهمة في كافة تطبيقات البولي ايميدات الاروماتية (Api) بسبب كثرة وتنوع استخداماتها، لذلك ادخلت عملية التحويل (Modification) في تركيبها الكيميائي (Jun and Myong, 2004). حيث استخدمت مثبطات اللهب كمنومير مشترك في تحضير (Api)، بحيث اصبح مونومير الداى امين الاروماتي الذي يحتوي على عناصر (Cl, Br, P) جزء لا يتجزأ من تركيب البوليمر (Muriel *et al.*, 2010). حيث تعمل هذه العناصر على ايقاف عملية تحلل البوليمر من خلال ميكانيكية الجذور الحرة. وايضا اصبحت عملية تحويل (Api) مفيدة ومهمة وذلك بإدخال رابطة مرنة (flexible linkages) لغرض زيادة قابلية ذوبانها في المذيبات العضوية (Wanghongru *et al.*, 2011).

طرائق العمل:-

المواد الكيميائية:- جميع المواد المستخدمة نقيه ومجهزة من الشركات الاتية:-


(BDH, Merk, Scharlab, TCL, ALFA, Aldrich, Thomas Baker)

الأجهزة المستخدمة:- قيسر درجات الانصهار باستعمال جهاز من نوع (Melting point/SMP) من شركة (Stuart) وسجلت أطياف الأشعة تحت الحمراء بواسطة جهاز من شركة (Shimadzu) من نوع (٨٤٠٠). وسجل طيف الرنين النووي المغناطيسي البروتوني (HNMR) بجهاز من نوع (400 MHz Germany) Bruker Biospin وباستعمال (DMSO-d₆) كمذيب. التحليل الوزني الحراري (TGA) تم إجراءه باستعمال (Polymer laboratories co. England, Model PL-TG) وبمعدل تسخين ١٠م° دقيقة بغطاء

من غاز الاركون و بمعدل حرارة (٢٥-٨٠٠) م°. وتم تجفيف العينات باستعمال جهاز فرن التجفيف من نوع (K-VO27) من شركة (K & K scientific supplier).

١. تحضير المشتق (MR1) (Rahimi and farhangzadeh, 2011).

4,4' - [1-(4-nitro phenyl) ethane - 1,1- diyl] bis(3- bromo phenol)




الشكل (١) تركيب MR1

في دورق دائري سعه (١٠٠ مل) ذي فوهة واحدة مع محرك مغناطيسي وضع (٣٥٤ .٠٠ مول - ٥٣ .٦١ غم) من (٣- بروموفينول) واضيف اليها (١٧٧ .٠٠ مول - ٢٩ .٢١ غم) من (بارا نايترو اسيتوفينون) ثم حرك المزيج لحد الإذابة و اضيف اليه (٥٠ .٠ غم - ٦ ملي مول) من حامض الكلايكولك كمادة معجلة و (١٠٠ مل، ٣٥ .٠٠ مولاري من HCl) كعامل مساعد. صعد المزيج فوق حمام مائي عند درجه ٦٠ م° ولمده (٦ ساعات). بعد ذلك برد المزيج في حمام ثلجي لمدة يوم كامل ثم رشح الراسب المتكون وتم غسله بالماء البارد عدة مرات للتخلص من بقايا الحامض وجفف بجهاز التجفيف تحت الضغط المخلخل لدرجه ٥٠ م° ولمده (٤ ساعات) ليعطي ناتجاً اخضر فاتح اللون بحصيلة (٨٢%)، درجة التفكك = ٢٥٤-٢٥٧ م°.

٢. تحضير المشتق (MR2) (Sheng et al., 2010)

1,1' - [1- (4- nitro phenyl) ethane – 1,1- diyl] bis [2- bromo phenyl -4- nitro phenyl) ether




الشكل (٢) تركيب MR2

في دورق دائري سعه (١٠٠ مل) ذي فوهتين احدهما للإضافات والاخرى لغاز النيتروجين مع محرك مغناطيسي، وضع (١٠٠ .٠٠ مول - ٩٣ .٤ غم) من المشتق (MR1) و (٥٧ .٣ غم - ٠٢ .٠٠ مول) من بارا كلورو نايترو بنزين و (٧ غم - ٠٥ .٠٠ مول) من كربونات البوتاسيوم. المزيج ذوب في (٢٠ مل) من DMF. صعد المزيج عند درجه ٤٠ م° - ٤٢ م° فوق حمام زيتي ولمده ٨ ساعات وبوجود غاز النيتروجين. بعد اكتمال التصعيد اضيف حوالي (٤٠ مل ماء مقطر). رشح المزيج والراسب المتكون تمت اعاده بلورته ب (٢- ميثوكسي ايثانول).

وجفف بجهاز التجفيف تحت الضغط المخلخل لدرجه ٨٠°م ولمده (٢ ساعات) ليعطي ناتجاً بني اللون
حصيلة (78%)، درجة التفكك = ٢٨٨ Dec .°م.

٣- تحضير المونومير (ABAB) (Swayam et al. ,2012)

1,1'- [1- (4 – amino phenyl) ethane – 1,1' – diyl] bis [2 – bromophenoxy -4- amino
phenyl]




الشكل (٣) تركيب ABAB

في دورق دائري سعه (١٠٠مل) ذي فوهتين احدهما للإضافات والاخرى لغاز N₂ مع محرك مغناطيسي
وضع (٣. ٧٥ ملي مول-٢. ٧٥غم) من المشتق (MR2) و(٢٥مل إيثانول) و(١٥مل ماء مقطر) وحرك المزيج
لحد الإذابة. ثم وضع (١١ ملي مول-٦٣. ٠٠ غرام) من براده الحديد، سخن الدورق فوق حمام مائي عند درجه
٦٠°م. بعد ذلك تم التصعيد عند درجه ٧٨°م ولمدة (١ساعة) مع اضافته حوالي (٥٠. ٥مل حامض HCl الداخن)
بهدهاء قطره قطره. رشح المزيج المتكون وهو ساخن للتخلص من براده الحديد، الراشح تمت معادلته بإضافة
محلول (٥%) كربونات الصوديوم وباستخدام ورقه عباد الشمس للمتابعة. رشح الرااسب المتكون ثم تم اعادة
بلورته بمزيج من الايثانول والماء المقطر. ثم جفف بجهاز التجفيف تحت الضغط المخلخل لمده (ساعه) وبدرجه
٦٠°م. ليعطي ناتجاً قهوائى اللون حصيلة (٦٣%)، درجة التفكك = ٣١٠ Dec .°م.

٤- تحضير المشتق (MCR1) (James et al. , 2007)

4,4'- [2,2,2 – trichloro ethane – 1,1 – diyl] bis[3 – bromo phenol]




الشكل (٤) تركيب MCR1

في دورق دائري سعه (٢٥٠مل) ذو فوهتين احدهما للإضافات والاخرى لغاز النيتروجين مع محرك
مغناطيسي. وضع (69. 4غم-٣. ١ مول) من ٣- بروموفينول و(٠. ٨٠٢ غرام-٦٣. ٠٠ مول) من كلورال هايدريت
و(٢٥مل) من حامض الخليك لحد الاذابة. المزيج وضع فوق حمام ثلجي لدرجه ٠°م مع التحريك المستمر

وبوجود غاز النيتروجين لمدة (١ ساعة). تم اخذ مزيج من (١٥ مل حامض الكبريتيك مع ١٥ مل حامض الخليك) على حده. وتمت اضافته الى مزيج التفاعل قطره قطرة وعن طريق قمع فصل ولده ٩٠ دقيقة. مع متابعه عدم صعود درجة حراره المزيج الى ٥٠ م°. ترك المزيج لمدة (١٢ ساعة) بدرجة حرارة الغرفة مع التحريك المستمر. بعد انتهاء الوقت تمت اضافته (٢٠-٢٥ غم) تليج مكسر الى مزيج التفاعل وماء بارد بمقدار ضعفه. الراسب المتكون تم ترشيحه وغسله بالماء البارد للتخلص من بقايا الحامض. ثم جفف بجهاز التجفيف تحت الضغط المخلخل بدرجة ٩٥ م° ولمده ٢٤ ساعه. ليعطي ناتجاً أبيض اللون حصيله (٨٨%)، درجة التفكك = ٢٦٣ - ٢٦٦ م°.

٥- تحضير المشتق (MCR2).

2,2' - 1,1' - (2,2,2-trichloro ethane 1,1 - diyl) bis (2 - bromo 4 - phenoxy - 4 - nitro benzene




الشكل (٥) تركيب MCR2

حضر المشتق بطريقه عمل تحضير المشتق (MR2) نفسها (٢)، المواد المتفاعلة هي (المشتق MCR1 . ٠١ مول - ٧٧ غم) و(باراكلورونايتر بنزين ٠.٢ مول - ٥٧.٣ غم)، ليعطي ناتجاً اصفر فاتح اللون حصيله (٨١%)، درجة التفكك = ٢٨١ - ٢٨٣ م°.

٦- تحضير المونومير (ABTB).

1,1 - [2,2,2 - trichloro ethane - 1,1 - diyl] bis [(2 - bromo -4- phenoxy)(aniline)]




الشكل (٦) تركيب ABTB

حضر المونومير بنفس طريقة عمل تحضير المونومير (ABAB) (٣) (اختزال مجموعة النايتر الى امين) المواد المتفاعلة (المشتق (MCR2) ٧٥.٣ ملي مول - ٦٩ غم)، ليعطي ناتجاً بني فاتح اللون حصيله (٦٨%)، درجة التفكك = ٢٩٣ - ٢٩٦ م°.

٧- تحضير المشتق (MP2) (Ziraoui *et al.* , 2010)

Tetrachloro-bis-para-terephthalidene phosphoric ester




الشكل (٧) تركيب MP2

في دورق دائري سعته (١٠٠ مل) ذي فوهه واحد مع محرك مغناطيسي، وضع (٠.١٦ مول - 65. 2. غم من المادة (تيرفثاليك اسد) مع (٢٥ مل ميثانول) لحد الاذابة. ثم وضع (٠.٣٣ مول - ٣٠ مل) من فسفوروز ثلاثي كلورايد (POCl₃) و (٤٠ مل) ثنائي كلورو ميثان (CH₂Cl₂). حرك المزيج بانتظام وبدرجه حراره الغرفة لمدته (١٢ ساعة). بعد انتهاء التفاعل تم تبخير المذيب المتبقي وتجميع الراسب المتكون وتمت اعاده بلورته بالميثانول وتم تجفيفه بجهاز التجفيف تحت الضغط المخلخل لمدته (١ ساعة) ولدرجة ٤٠°م. ليعطي ناتجاً ابيض اللون حصيلته (٨٥%)، درجة التفكك = 312 Dec.

٨- تحضير المشتق (MOH) (Rahimi and farhangzadeh, 2001).

4-[bis(4-aminophenyl)methyl] phenol




الشكل (٨) تركيب MOH

حضر المشتق بطريقة عمل تحضير المشتق (MR1) نفسها (1)، المواد المتفاعلة هي انلين (٠.٣٥٤ مول - ٣٢،٩ غم) و(بارا هايدروكسي استالدهايد ٠.١٧٧ مول - ٢١،٦ غم) ليعطي ناتجاً اصفر اللون حصيلته (٨١%)، درجة التفكك = ١٨٩-١٩٢ °م.

٩- تحضير المونومير (BDBP) (Hergenrother *et al.* , 2002).

aminophenyl)methylphenol)dichloro bis-para-terephthalidene phosphoric ester -
(4bis-4Bis)



الشكل (٩) تركيب BDBP


في دورق دائري سعته (١٠٠ مل) ذي فوهة واحدة مع محرك مغناطيسي وضع (٧ غرام) من باودر هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) مع (٤٠ مل من مذيب DMF) مع التحريك المستمر بدرجة حرارة الغرفة لمدة (١ ساعة). تم اضافته (0.01 مول - ٨٩.٢ غم) من المشتق (MOH) مع بقاء التحريك بدرجة حراره الغرفة لمدة (١ ساعة). بعد اكتمال التحريك تم اضافته (0.005 مول - ٢ غرام) من المشتق (MP2). بالإضافة تمت بهدوء بدرجة حرارة الغرفة مع التحريك لمدة (١٢ ساعة). مزيج التفاعل تمت اضافته الى حوالي (١ لتر ماء مقطر)، رشح الراسب المتكون وتم غسله بالماء المقطر عدة مرات، وتمت اعاده بلورته بالإيثانول المطلق. ثم جفف الراسب بجهاز التجفيف تحت الضغط المخلخل لمدة (٤ ساعة) وبدرجة ٦٠°م. ليعطي ناتجاً ابيض اللون حصيلة (٨٤%)، درجة التفكك = Dec ٣٥٥.

١٠- تحضير البولي ايميدات الاروماتية (Hergenrother et al., 2002).

في دورق دائري سعته (١٠٠ مل) ذي فوهتين احدهما للإضافات والاخرى لغاز النيتروجين مع محرك مغناطيسي. وضع (٤.١) ملي مول من مونومير الداى امين الاروماتي مع (١٠-٥) مل من مذيب (ميثا كريسول m-Cresol) لحد الإذابة. ثم تم اضافته كميته قليله بمقدار (٥.٠ مل من ايزو كينولين Iso quinoline كعامل مساعد). حرك المزيج بدرجة حراره الغرفة ولمده نصف ساعة. بعد ذلك تم اضافته كميته مكافئه من مونومير الداى انهدريد (٤.١ ملي مول) الى مزيج التفاعل. صعد المزيج فوق حمام زيتي بوجود النيتروجين لمدة (٤-٦ ساعات) وعند درجة حراره (٢٠٠°م). بعد ذلك برد المحلول اللزج المتكون واضيف اليه كميته قليله (٢٠-٢٥ مل) من الميثانول، رشح الراسب المتكون وتم غسله بالميثانول ثم بالماء الحار. ثم تم تجفيفه بجهاز التجفيف تحت الضغط المخلخل لدرجة ٢٠٠°م ولمده ٤ ساعات مع تحريك الراسب الصلب بين فتره واخرى للتخلص من الماء. والجدول (١) يبين الاوزان والخواص الفيزيائية للبوليمرات المحضرة. والشكل (10) يبين الوحدات المتكررة للبوليمرات المحضرة.

البوليمرات المحضرة	المونوميرات المشتركة		ثنائي امين الاروماتي 4.1 ملي مول/غم	ثنائي اهدريد 4.1 ملي مول/غم	اللون
	ثنائي امين الاروماتي	ثنائي اهدريد			
Api₁	ABAB	PMDA	305.0 غم	55.0 غم	بني غامق
Api₂	ABTB	PMDA	305.0 غم	902.0 غم	اصفر
Api₃	BDBP	BTDA	451.0 غم	309.1 غم	بني غامق
PIPM	4,4-diamino phenyl methan	PMDA	305.0 غم	0.277 غم	جوزي فاتح
PIBT	4,4-diamino phenyl methan	BTDA	451.0 غم	0.277 غم	اصفر فاتح


جدول (١) الاوزان والخواص الفيزيائية للبولي ايميدات الاروماتية



الشكل (١٠) الوحدات المتكررة للبوليمرات المحضرة


النتائج والمناقشة:-

١- تحضير وتشخيص المشتق (MR1):- حضر المشتق (MR1) من تفاعل (٢مول من ٣- برومو فينول) مع (١ مول من بارانايترواسيتوفاينون) وبوجود حامض الكلايكولك كمادة معجلة وحامض الهيدروكلوريك كعامل مساعد بتفاعل تصعيد عند درجة (٦٠ م°) ولمدة (٦ ساعات) معادلة التفاعل (١).




معادلة (١) تفاعل تحضير MR1

إذ أظهر طيف الـ(FTIR) للمشتق (MR1) حزمتين عند التردد (2970,2923 cm^{-1}) تعودان إلى تردد مط الأصرة (C-H) الأليفاتية، في حين تعود الحزمة عند التردد (3085 cm^{-1}) إلى الأصرة (C-H) الأروماتية والحزمة العريضة عند التردد (3317 cm^{-1}) إلى مجموعة الـ (OH) فضلاً عن ظهور الحزمة عند التردد (1465 cm^{-1}) وأخرى عند التردد (1589 cm^{-1}) تعودان إلى الأصرة (C=C) الأروماتية. يعزا ظهور الحزمة عند التردد (1373 cm^{-1}) إلى وجود الأصرة (N-O) وكذلك الحزمة عند التردد (1026 cm^{-1}) إلى الأصرة (C-Br). الشكل (١١) يبين طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MR1) (Silverstein, 1981).




شكل (١١) طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MR1)

٢- تحضير وتشخيص المشتق (MR2):-- حضر المشتق (MR2) من تفاعل (١ مول من المشتق MR1) مع (٢ مول من باراكلورونايتروبنزين) وبوجود كربونات البوتاسيوم كعامل مساعد و (DMF كمذيب) بتفاعل تصعيد عند درجة (٤٠ م°) ولمدة (٨ ساعات). معادلة التفاعل (٢).




معادلة (٢) تفاعل تحضير MR2

أظهر طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MR2) حزمة مميزة عند التردد (1373 cm^{-1}) تعود إلى الأصرة (N-O) في مجموعة النايتر و(NO_2) مع اختفاء الحزمة المميزة لمجموعة الهيدروكسيد (OH) التي كانت ظاهرة عند التردد (3317 cm^{-1})، كذلك ظهور حزمتين مميزتين عند التردد (2985 و 2831 cm^{-1}) تعودان إلى تردد مط الأصرة (C-H) فضلاً عن ظهور حزمة مميزة عند التردد (1110 cm^{-1}) تعود إلى تردد الأصرة الـ (C-N). الشكل (١٢) يبين طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MR2) (Silverstein, 1981).




شكل (١٢) طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MR2)

٣- تحضير وتشخيص المونومير (ABAB):- حضر المونومير (ABAB) عن طريق تفاعل تصعيد عند درجة ٧٨° ولمدة ساعة وبوجود حامض الهيدروكلوريك وبرادة الحديد كعاملين مساعدين لاختزال مجموعة الناييترو الى امين. معادلة التفاعل (٣)




معادلة (٣) تفاعل تحضير ABAB

أظهر طيف الـ(FT-IR) للمونومير (ABAB) ظهور حزميتين مميزتين عند الترددتين (3217, 3348 cm⁻¹) تعودان إلى مجموعة الأمين (NH₂) مع اختفاء الحزمة التي كانت ظاهرة عند التردد (1373 cm⁻¹) والعائدة الى تردد الاصرة (N-O) في مجموعة الناييترو. وكذلك ظهور حزميتين مميزتين عند التردد (2961 و 2854 cm⁻¹) تعودان إلى تردد مط الاصرة (C-H) فضلاً عن ظهور حزمة مميزة عند التردد (1303 cm⁻¹) تعود إلى تردد الاصرة (C-N)، كما تعود الحزمة عند التردد (1026 cm⁻¹) إلى الاصرة (C-Br). الشكل (١٣) يبين طيف الـ(FT-IR) للمونومير (ABAB) وكذلك أظهر طيف الـ(¹H-NMR) للمونومير (ABAB) اشارات متعددة عند نطاق الازاحات ppm (٥.٧ - ٤.٦) δ = ٤.١ تعود إلى بروتونات الحلقة الأروماتية فضلاً عن ظهور إشارة




شكل (١٣) طيف الـ (FT-IR) للمونومير (ABAB)

منفردة عريضة (broad singlet, br s.) عند الإزاحة $\delta = 8.1$ ppm تعود الى بروتونات مجموعة المثيل، واطهر الطيف ايضا إشارة منفردة عريضة (broad singlet, br s.) عند الإزاحة ppm ٩.٤. تعود الى بروتونات NH_2 . الشكل (١٤) يبين طيف الـ ($^1\text{H-NMR}$) للمونومير (ABAB) (Silverstein 1981).




شكل (١٤) طيف الـ ($^1\text{H-NMR}$) للمونومير (ABAB).

٤- تحضير وتشخيص المشتق (**MCR1**):- حضر المشتق (**MCR1**) من تفاعل (٢ مول من ٣-برومو فينول) مع (١ مول من كلورال هايدريت) وبوجود حامض الخليك كمذيب وحامض الكبريتيك كعامل مساعد، التفاعل تم في حمام ثلجي وبوجود غاز النايتروجين مع استمرار التحريك بدرجة حرارة الغرفة لمدة (١٢ ساعة). معادلة التفاعل (٤).




معادلة (٤) تفاعل تحضير MCR1

إذ أظهر طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MCR1) حزمتين عند التردد (2854,2923 cm^{-1}) تعودان إلى تردد مط الأصرة (C-H) الأليفاتية، في حين تعود الحزمة عند التردد (3075 cm^{-1}) إلى الأصرة (C-H) الأروماتية والحزمة العريضة عند التردد (3332 cm^{-1}) إلى مجموعة الـ (OH) بالإضافة إلى ظهور الحزمة عند التردد (1465 cm^{-1}) وأخرى عند التردد (1589 cm^{-1}) تعودان إلى الأصرة (C=C) الأروماتية. يعزى ظهور الحزمة عند التردد (758 cm^{-1}) إلى وجود الأصرة (C-Cl) وكذلك الحزمة عند التردد (1026 cm^{-1}) إلى الأصرة (C-Br). الشكل (١٥) يبين طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MCR1) (Silverstein, 1981).




شكل (١٥) طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MCR1)

٥- تحضير وتشخيص المشتق (MCR2): - حضر المشتق (MCR2) من تفاعل (١مول من المشتق MCR1) مع (٢مول من باراكلورونايتروبنزين) وبوجود كاربونات البوتاسيوم كعامل مساعد و (DMF كمذيب) بتفاعل تصعيد عند درجة (٤٠م°) ولمدة (٨ساعات). معادلة التفاعل (5).




معادلة (٥) تفاعل تحضير MCR2

أظهر طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للمشتق (MCR2) اشارات متعددة عند نطاق الازاحات ppm 8.99- 6.59 (δ) تعود إلى بروتونات الحلقات الأروماتية بالإضافة إلى ظهور إشارة منفردة عند الإزاحة ppm ٤.٦٥ (δ) تعود إلى البروتون رقم (١). الشكل (١٦) يبين طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للمشتق (MCR2) (Silverstein, 1981).




شكل (١٦) طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للمشتق (MCR2).

٦- تحضير وتشخيص المونومير (ABTB):- حضر المونومير (ABTB) عن طريق تفاعل تصعيد عند درجة (78°C ولمدة ساعة) وبوجود حامض الهيدروكلوريك وبرادة الحديد كعاملين مساعدين لاختزال مجموعة النايترو الى امين. معادلة التفاعل (٦)




معادلة (٦) تفاعل تحضير ABTB

أظهر طيف الـ (FT-IR) للمونومير (ABTB) ظهور حزمة عريضة عند التردد (3417 cm^{-1}) تعود إلى مجموعة الأمين (NH_2). وكذلك ظهور حزمة مميزة عند التردد (2846 cm^{-1}) تعود إلى تردد مط الآصرة (C-H) الاليفاتية فضلاً عن ظهور حزمة مميزة عند التردد (1342 cm^{-1}) تعود إلى تردد الاصرة (C-N)، وكذلك تعود الحزمة عند التردد (1010 cm^{-1}) إلى الآصرة (C-Br) والحزمة عند التردد (740 cm^{-1}) إلى الاصرة (C-Cl) الشكل (١٧) يبين طيف الـ (FT-IR) للمونومير (ABTB) (Silverstein, 1981).




شكل (١٧) طيف الـ (FT-IR) للمونومير (ABTB)

أظهر طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للمونومير (ABTB) اشارات متعددة عند نطاق الازاحات ppm 40. 8. - 7. تعود إلى بروتونات الحلقات الأروماتية فضلاً عن ظهور إشارة منفردة عند الإزاحة $\delta = 5.08$ تعود الى البروتون رقم (١). وكذلك ظهور إشارة منفردة عريضة (broad singlet, br s.) عند الإزاحة $\delta = 10.08$ ppm. تعود الى بروتونات NH_2 . الشكل (١٨) يبين طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للمونومير (ABTB) (Silverstein, 1981).




شكل (١٨) طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للمشتق (MCR2).

٧- تحضير وتشخيص المشتق (MP2): - حضر المشتق (MP2) من تفاعل (١ مول من تيرفتالك اسد) مع (٢ مول من فسفوروزتري كلورايد POCl_3) وبوجود الميثانول كعامل مساعد وثنائي كلورو ميثان كمذيب. التفاعل تم بدرجة حرارة الغرفة ولمدة (١٢ ساعة) مع التحريك المستمر. معادلة التفاعل (٧)




معادلة (٧) تفاعل تحضير MP2

إذ أظهر طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MP2) حزميتين عند التردد (1620, 1437 cm^{-1}) تعودان إلى تردد مط الأصرة (C=C) الأروماتية، في حين تعود الحزمة عند التردد (3062 cm^{-1}) إلى الأصرة (C-H) الأروماتية، والحزمة عند التردد (1712 cm^{-1}) إلى مجموعة الـ (C=O) فضلاً عن ظهور الحزمة عند التردد (1427 cm^{-1}) وأخرى عند التردد (1272 cm^{-1}) تعودان إلى تردد مط الأصرتين (P-O) و (P-Cl) على التوالي ويعزا ظهور الحزمة عند التردد (547 cm^{-1}) إلى وجود الأصرة (P-Cl) وكذلك الحزمة عند التردد (1080 cm^{-1}) إلى الأصرة (C-O) الشكل (١٩) يبين طيف الـ(FT-IR) للمشتق (MP2) (Silverstein, 1981).




شكل (١٩) طيف الـ (FT-IR) للمشتق (MP2).

٨- تحضير وتشخيص المشتق (MOH):- حضر المشتق (MOH) من مفاعلة (٢ مول من ٣- برومو أنيلين) مع (١ مول من باراهيدروكسي بنزالدهايد) بوجود حامض الكلايكولك كمادة معجلة، وحامض الهيدروكلوريك كعامل مساعد، وعن طريق تفاعل تكثيف عند درجة (٦٠ م° ولمدة ٦ ساعات). معادلة التفاعل (٨)




معادلة (٨) تفاعل تحضير MOH

إذ أظهر طيف الـ (FT-IR) للمشتق (MOH) حزمتين عند التردد (2885, 2823 cm⁻¹) تعودان إلى تردد مط الأصرة (C-H) الأليفاتية، في حين تعود الحزمة عند التردد (3032 cm⁻¹) إلى الأصرة (C-H) الأروماتية، ظهور حزمتين مميزتين عند الترددين (3273, 3354 cm⁻¹) تعودان إلى مجموعة الأمين (NH₂) والحزمة عند التردد (٣٤٢٢ cm⁻¹) إلى مجموعة الـ (OH) فضلاً عن ظهور الحزمة عند التردد (1627 cm⁻¹) وأخرى عند التردد (1512 cm⁻¹) تعودان إلى الأصرة (C=C) الأروماتية. يعزا ظهور الحزمة عند التردد (1311 cm⁻¹) إلى وجود الأصرة (C-N) وكذلك الحزمة عند التردد (1080 cm⁻¹) إلى الأصرة (C-O). الشكل (20) يبين طيف الـ (FT-IR) للمشتق (MOH) (Silverstein, 1981).




شكل (20) طيف الـ (FT-IR) للمشتق (MOH)

٩- تحضير وتشخيص المونومير (BDBP):- حضر المونومير من تفاعل (٢ مول من المشتق MOH) مع (١مول من المشتق MP2) وبوجود (KOH) كعامل مساعد و (DMF) كمذيب، التفاعل تم بدرجة حرارة الغرفة مع التحريك المستمر لمدة (١٢ ساعة). معادلة التفاعل (٩).




معادلة (٩) تفاعل تحضير BDBP

أظهر طيف الـ ($^1\text{H-NMR}$) للمونومير (BDBP) اشارات متعددة عند نطاق الازاحات ppm 7.94 - 6.67 (δ) تعود إلى بروتونات الحلقات الأروماتية فضلاً عن ظهور إشارة منفردة عند الإزاحة ppm 2.07 (δ) تعود الى بروتونات مجموعه المثل. وكذلك ظهور إشارة منفردة عند الإزاحة (δ = ٦٧.٩) تعود الى بروتونات NH_2 ، وظهور اشارتين منفردتين عند الازاحتين (δ = ٨٨.٤, ٥٣.٥) تعودان الى بروتوني (NH و OH) على التوالي، الشكل (21) يبين طيف الـ ($^1\text{H-NMR}$) للمونومير (BDBP) (Silverstein, 1981).




شكل (21) طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للمونومير (BDBP).

إذ أظهر طيف الـ(FT-IR) للمونومير (BDBP) حزميتين عند التردد $(1589, 1465 \text{ cm}^{-1})$ تعودان إلى تردد مط الأصرة $(\text{C}=\text{C})$ الاروماتية، في حين تعود الحزمة عند التردد (3031 cm^{-1}) إلى الأصرة $(\text{C}-\text{H})$ الاروماتية، ظهور حزميتين مميزتين عند الترددين $(3286, 3245 \text{ cm}^{-1})$ تعودان إلى مجموعة الأمين (NH_2) والحزمة عند التردد (1732 cm^{-1}) إلى مجموعة الـ $(\text{C}=\text{O})$ فضلاً عن ظهور الحزمة عند التردد (1065 cm^{-1}) وأخرى عند التردد (1319 cm^{-1}) تعودان إلى تردد مط الأصرتين $(\text{C}-\text{O})$ و $(\text{C}-\text{N})$ على التوالي ويعزا ظهور الحزمة عند التردد (509 cm^{-1}) إلى وجود الأصرة $(\text{P}-\text{Cl})$ وكذلك الحزمة عند التردد (3317 cm^{-1}) إلى الأصرة $(\text{O}-\text{H})$. الشكل (22). يبين طيف الـ(FT-IR) للمونومير (BDBP). (Silverstein, 1981).




شكل (22) طيف الـ(FT-IR) للمونومير (BDBP).


١٠ - تحضير وتشخيص البولي ايميدات الاروماتية (Api_1 , Api_2 , Api_3): حضرت البولي ايميدات الاروماتية عن طريق البلمرة التكثيفية لمولات متكافئة من مونوميرات الداى امين الاروماتية (BDBP, ABTB, ABAB) مع مونيمرات الداى انهدريد (PMDA, BTDA) وبواسطة تفاعل تصعيد وبوجود غاز النيتروجين وعند درجة 200°C ولمدة (٤-٦ ساعات) وباستعمال الميتا كريسول (m-Cresol) كمذيب والايزوكينولين (Isoquinoline) كعامل مساعد. معادلات التفاعلات (١٠، ١١، ١٢).



معادلة (١٠) تفاعل تحضير Api_1




معادلة (١١) تفاعل تحضير Api_2



معادلة (12) تفاعل تحضير Api_3


١١ - تشخيص البوليمر (Api_1): أظهر طيف الـ ($^1\text{H-NMR}$) للبوليمر (Api_1) اشارات متعددة عند نطاق الازاحات ppm (8. 87- 6. 91 δ) تعود إلى بروتونات الحلقات الأروماتية فضلاً عن ظهور إشارة

منفردة عند الإزاحة ppm 1.18 δ تعود الى بروتونات مجموعه المثل. وكذلك ظهور إشارة منفردة عريضة عند الإزاحة δ =(9.96) تعود الى بروتونات NH_2 ، الشكل (23) يبين طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للبوليمر (Api_1) (Silverstein, 1981).



شكل (23) طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للبوليمر (Api_1)


أظهر طيف الـ(FT-IR) للبوليمر (Api_1) ظهور حزمتين مميزتين عند التردد $(3264, 3289 \text{ cm}^{-1})$ تعودان إلى مجموعة الأمين (NH_2). وكذلك ظهور حزمتين مميزتين عند التردد $(2893, 2923 \text{ cm}^{-1})$ تعودان إلى تردد مط الأصرة (C-H) الأليفاتية فضلاً عن ظهور حزمة مميزة عند التردد (1380 cm^{-1}) تعود إلى تردد الأصرة (C-N)، كما تعود الحزمة عند التردد (1002 cm^{-1}) إلى الأصرة (C-Br). وتعود الحزمتين المميزتين عند التردد $(1774, 1720 \text{ cm}^{-1})$ إلى تردد الأصرة (C=O) الأيميدية. الشكل (24) يبين طيف الـ(FT-IR) للبوليمر (Api_1) (Silverstein, 1981).



شكل (24) طيف الـ(FT-IR) للبوليمر (Api_1).


١٢ -تشخيص البوليمر (Api_2): أظهر طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للبوليمر (Api_2) اشارات متعددة عند نطاق الازاحات ppm (8.28 - 16.6 δ) تعود إلى بروتونات الحلقات الأروماتية فضلاً عن ظهور إشارة منفردة

عند الإزاحة 10. 5 ppm δ تعود الى البروتون رقم (١). الشكل (25) يبين طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للبوليمر (Api_2).




شكل (25) طيف الـ($^1\text{H-NMR}$) للبوليمر (Api_2).

أظهر طيف الـ(FT-IR) للبوليمر(Api_2) ظهور حزميتين مميزتين عند الترددین ($1589, 1496 \text{ cm}^{-1}$) يعودان الى تردد الاصرة ($\text{C}=\text{C}$) الاروماتية وكذلك ظهور حزميتين عند الترددین ($2854, 2923 \text{ cm}^{-1}$) تعودان إلى تردد مط الاصرة ($\text{C}-\text{H}$) الليفاتية فضلاً عن ظهور حزمة مميزة عند التردد (1388 cm^{-1}) تعود إلى تردد الاصرة ($\text{C}-\text{N}$)، كما تعود الحزمة عند التردد (1018 cm^{-1}) إلى الاصرة ($\text{C}-\text{Br}$). وتعود الحزمتان المميزتان عند الترددین ($1774, 1720 \text{ cm}^{-1}$) الى تردد الاصرة ($\text{C}=\text{O}$) الایمیدية (الشكل(٢٦) يبين طيف الـ(FT-IR) للبوليمر(Api_2)(Silverstein, 1981).




شكل(٢٦) طيف الـ(FT-IR) للبوليمر (Api_2).

١٣- تشخيص البوليمر (Api₃): أظهر طيف الـ(¹H-NMR) للبوليمر (Api₃) اشارات متعددة عند نطاق الازاحات ppm (59. 67- 8. 59) δ تعود الى بروتونات الحلقات الأروماتية زيادة على ظهور إشارة منفردة عند الإزاحة ppm δ = 1. 87 تعود الى بروتونات مجموعته المثل. وظهر اشارتين منفردتين عند الازاحتين (٤. ٨٨, ٥. ٠٣) δ تعودان الى بروتوني (OH و NH) على التوالي، الشكل (٢٧) يبين طيف الـ(¹H-NMR) للبوليمر (Api₃) (Silverstein, 1981) .



شكل (٢٧) طيف الـ(¹H-NMR) للبوليمر (Api₃).

أظهر طيف الـ(FT-IR) للبوليمر (Api₃) ظهور حزميتين مميزتين عند التردد (1604, 1512 cm⁻¹) يعودان الى تردد الاصرة (C=C) الاروماتية وكذلك ظهور حزميتين عند التردد (2839, 2923 cm⁻¹) تعودان الى تردد مط الاصرة (C-H) الاليفاتية فضلاً عن ظهور حزمة مميزة عند التردد (1365 cm⁻¹) تعود الى تردد الاصرة (C-N)، كما تعود الحزمة عند التردد (1658 cm⁻¹) الى تردد الاصرة (C=O)، وتعود الحزمتان المميزتان عند التردد (1681, 1697 cm⁻¹) الى تردد الاصرة (C=O) الاليفاتية. وتعود الحزمة عند التردد (1311 cm⁻¹) الى تردد الاصرة (P=O) كما وتعود الحزمة عند التردد (1040 cm⁻¹) الى تردد الاصرة (P-Cl) والحزمة عند التردد (3301 cm⁻¹) الى تردد الاصرة (N-H). (الشكل ٢٨) يبين طيف الـ(FT-IR) للبوليمر (Api₃) (Silverstein, 1981) .



شكل (٢٨) طيف الـ(FT-IR) للبوليمر (Api₃).

١٣ - قياس الذوبانية ودراسة تأثير المذيبات في البولي إيميدات الأروماتية (Api): - ذوبانية البولي إيميدات الأروماتية أجريت بشكل نوعي في بعض المذيبات العضوية الشائعة ولخصت في الجدول (٢)، وتم قياس الذوبانية بأخذ (٠.١ غم) من عينة البوليمر واذيبت في (٢ مل) من المذيب، حيث أظهرت البولي إيميدات الأروماتية قابلية ذوبان عالية في المذيبات الثنائية القطب اللابروتينية (polar aprotic) مثل (DMSO, DMF, DMAC, m-Cresol)، ويعزا سبب الذوبانية في هذه المذيبات بسبب سلوكها كقواعد لويس حيث تزيد من معدل سرعه التفاعل الامامي اي معدل تكوين (PAA) وذلك بسبب التأصر الهيدروجيني بين ذره اوكسجين مجموعه كاربوكسيل اميد (O-carboxyl amide) والمذيب فضلاً عن ذلك فان تفاعل (حامض-قاعده) بين المذيب و (PAA) يمنع تفكك البروتون الكاربوكسيلي وبالتالي عكس التفاعل. بينما على عكس بعض المذيبات الاخرى مثل (الايثر، THF) التي تكون اقل قطبيه وبالتالي تقل قدرتها على تكوين تاصر هايدروجيني مع ذره اوكسجين كاربوكسيل اميد (Adivarkar, 2013). وهناك عدة طرق أجريت لتعزيز ذوبانية (Api) والتي تعتبر من المشاكل التي تحد من تطبيقات هذه البوليمرات ومنها ادخال روابط مرنة كما في (Api₁, Api₂) او روابط غير متماثلة جزيئيا في الهيكل الاساسي للبوليمر. وكذلك ان وجود مجموعة الكربونيل العالية القطبية في تركيب الداى انهدريد مثل (BTDA) يجعلها ذات قابلية ذوبان عالية في المذيبات العضوية كما في البوليمر (Api₃) (James et al., 2000).

جدول (٢) ذوبانية البولي إيميدات الاروماتية قيد الدراسة

Polymer	Solvent								
	DMAC	DMF	NMP	m-Cresol	THF	Conc. NaOH	CH ₂ Cl ₂	DMSO	Conc. H ₂ SO ₄
Api ₁	++	+++	++	+++	+-	+-	+	+++	+++
Api ₂	+++	+++	+++	+++	+-	+	++	+++	+++
Api ₃	++	++	+++	+++	+-	+-	+	++	+++

++ Full soluble, ++ soluble at room temperature; + soluble on heating; + - partially sluble

١٤ - دراسة وتقييم الثبات الحراري ومقاومة اللهب للبوليمرات المحضرة.

يعرف الثبات الحراري على انه الدرجة الحرارية المحددة التي يبدأ عندها الانحلال الكيميائي للبوليمرات ترافقه نواتج متطايرة ، او انه اقصى درجه حرارية يتعرض لها البوليمر من دون حدوث تغيرات ملحوظة في جو من النيتروجين او الاوكسجين او غاز خامل (Hamilton,2009). ويعد الثبات الحراري من اهم الخصائص الحرارية والتي من خلالها يمكن معرفه امكانيه استخدام لبوليمرات في المجالات التطبيقية التي تتعرض فيها المادة الى درجات حرارية مرتفعة. كما واستخدمت عدة تقنيات لدراسة الثبات الحراري للبوليمرات منها تقنيه التحليل الحراري الوزني (Thermo gravimetric analysis (TGA)، وهي احدى التقنيات المستعملة لتقييم ودراسة الاستقرار الحرارية وقابليته مقاومه اللهب للمواد البوليميرية قيد الدراسة. وذلك من خلال تحديد التغير في الوزن الذي يحدث عند تسخين العينة، التغيرات الكيميائية التي تحدث اثناء عملية التسخين من خساره العينة للوزن تشير الى حدوث عملية تفكك (تحطم) المواد الخاضعة للقياس. الخسارة في الوزن التي يسببها تفكك المواد يشكل منحني (TG). وهذا المنحني يقدم بيانات ومعلومات مفيدة بشأن خصائص المادة الخاضعة للقياس. وقد تم تعيين السلوك الحراري للبوليمرات المحضرة من خلال هذه التقنية (TGA)، وذلك في جو من غاز خامل (Ar) وبعدل تسخين (١٠ درجة مئوية لكل دقيقة) من (٢٥-٨٠٠ م°)، حيث تم مقارنة الثبات الحراري لـ (Api₃, Api₂, Api₁) والتي تحتوي على عناصر (P, Br, Cl) المثبطة للهب، مع الثبات الحراري لـ (PIPM, PIBT) والتي لا تحتوي على هذه العناصر ومن خلال منحنيات (TGA) الموضحة بالأشكال (٢٩)، (٣٠)، (٣١) والجدول (٣). اذ يلاحظ ان عملية فقدان الوزن الابتدائية (Ti) للبوليمرات (Api₃, Api₂, Api₁) بدأت بشكل طفيف من درجة (٣٨٠ م°) وحتى درجه (٥٥٠ م°) ثم بعد ذلك تبدأ عملية فقدان الوزن بالزيادة حتى درجة (٨٠٠ م°) بينما البوليمرات (PIPM, PIBT) بدأت عملية فقدان في الوزن من درجة (٢٢٠ م°) وبدأت بشكل اسرع واستمرت حتى درجة (٨٠٠ م°) Ru-) (Jong et al., 2002). وكانت درجات الحرارة عند فقدان البوليمرات (Api₁-Api₃) ٥٠% من وزنها زادت عن الدرجة النهائية للقياس ٨٠٠ م° في حين نلاحظ انه اي (T₅₀%) في البوليمرات (PIPM, PIBT) قد فقدت نصف وزنها عند درجة تتراوح (٥٤٦-٨٠٠ م°) بينما كانت النسبة المئوية للمتبقي عند درجة ٨٠٠ م° للبوليمرات

(API₁-API₃) تتراوح بين (٥٩-٧١%) على عكس نظيراتها (PIPM,PIBT) كانت تتراوح بين (٣٨-٤٢%) هذه القيم تعد مؤشراً لتحقيق الاستقرار الحرارية العالية للبوليمرات (API₁-API₃).

هذا من جهة ومن جهة أخرى الزيادة الملحوظة في نسب التفحم (Char %) للبوليمرات (API₁-API₃) والتي تتراوح بين (٨٦-٩٩%) حيث كانت نسب عالية جداً. المواد الهالوجينية المثبطة للهب (Br⁻, Cl⁻) في البوليمرات (API₁-API₂) تكون قادره على التفاعل مع جذري (H[·], OH[·]) الناتجة من عملية تحلل البوليمرات وبالتالي إيقافها، أما بالنسبة للبوليمر (API₃) فقد كانت نسبة التفحم (٩٩%) ويعزى ذلك إلى قوة الاصرة P-O-C والتي تحتاج إلى طاقة حرارية عالية لكسرها فضلاً عن وجود مركبات الفسفور (PO₂⁻, PO⁻, HPO⁻) حيث تعمل هذه الجذور على كسح (تنظيف) جذور (H[·], OH[·]) الناتجة من تفكك البوليمر، هذه النسب العالية للتفحم تعمل كطبقة عازلة أو كحاجز يقلل من تفكك الطبقات السفلى للبوليمرات وبالتالي تزيد من الثبات الحراري ومقاومة الاحتراق وكذلك أن زيادة التراكيب الاروماتية ووجود مجموعة (OH) في تركيب البوليمر (API₃) يعملان على زيادة نسبة التفحم بالمقارنة بنظيراتها (PIPM,PIBT) حيث كانت نسب التفحم تتراوح بين (٥٣-٥٥%).

جدول (٣) : يبين قيم السلوك الحراري للبولي ايميدات الاروماتية قيد الدراسة

Aromatic Polyimides	DT/°C				T _{50%}	Residue at °C800	Char % at 500°C
	T _i	T _{op1}	T _{op2}	T _f			
Api ₁	385	380	580	>800	>800	71%	٨٦%
Api ₂	380	450	565	>800	>800	61%	89%
Api ₃	550	590	---	>800	>800	5٩%	99%
PIPM	320	440	510	>800	546	42%	56%
PIBT	220	330	410	>800	582	38%	53%

DT : Decomposition temperature. درجات حرارة التفكك

T_i : Initial decomposition temperature. درجة حرارة التفكك الابتدائية


T_{op} : Optimum decomposition temperature. درجة حرارة التفكك المثلى

T_f : Final decomposition temperature. درجة حرارة التفكك النهائية


T_{50%} : Temperature of 50% weight loss, obtained from TGA. درجة حرارة التفكك عند فقدان العينة ٥٠% من وزنها

Char% at 500°C : Residual weight percentage at 500°C in Argon by TGA.


النسبة المئوية لتفحم العينة عند درجة حرارة ٥٠٠°م



شكل (٢٩) منحنى TGA للبولمرين (Api₁,PIPM)



شكل (٣٠) منحنى TGA للبولمرين (Api₂,PIPM)



شكل (٣١) منحنى TGA للبولمرين (Api₃,PIPM)

١٥-الاستنتاجات Conclusions

في هذه الدراسة اظهرت البولي ايميدات الاروماتية (Api₁-Api₃) التي تحتوي على عناصر الكلور والبروم والفسفور كعناصر مثبته للهب والتي تم تحضيرها وتشخيصها من خلال تقنيتي (FT-IR) وطيف الرنين

النووي المغناطيسي (NMR) والتي تمت دراسة الخواص الحرارية ومقاومة اللهب لها بواسطة تقنية التحليل الحراري الوزني (TGA)، استقراره حرارية ومقاومة للهب عاليتين مقارنة مع البولي ايميدات الاروماتية (PIPM, PIBT) التي لا تحتوي على تلك العناصر. وهذا ما يتضح من خلال نسبة التفحم العالية عند ما يقارب (٩٩%) عند درجة (٥٠٠°م) قياساً بنسبة التفحم للبولي ايميدات الاروماتية (PIPM, PIBT) التي لا تحتوي على عناصر مثبطة للهب عند ما يقارب (٥٦%) عند نفس الدرجة. كذلك نلاحظ ان من العوامل التي ساهمت في زيادة الخواص الحرارية هي التنوع الهيكلي للبولي ايميدات المحضرة والتي زادت من مقاومتها للهب من خلال زيادة الحلقات الاروماتية ووجود مجموعه (OH) ووجود الاواصر مثل (P-O) و (C-O). وكذلك ان وجود مثل تلك الاواصر جعلت من البولي ايميدات الاروماتية المحضرة (Api₁-Api₃) ذات قابلية ذوبان عالية جدا في بعض المذيبات العضوية وغير العضوية.

References:-

- Aaron, F., Baldwin, Rui Ma, Chenchen Wang, Rampi Ramprasad and Gregory A. Sotzing, 2013, "Structure-Property Relationship of Polyimides Based on Pyromellitic Dianhydride and Short-Chain Aliphatic Diamines for Dielectric Material Applications" J. APPL. POLYM. SCI., DOI: 10.1002/APP.39240.
- Abajo, J., De and Campa, J., G., De la., 1999, "Processable Aromatic Polyimides" Advances in Polymer Science, Vol. 140. Madrid.
- Adivarkar, R., V., Dasarwar, S. D., N. S., Kharaa., 2013, "Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene" Indian Journal of Fiber & Textile Research, vol. 38, pp. 9-13.
- Hamilton, I., 2009, "The Development of Microwave Thermal Analysis (MWTa) and its Application to the Study of Carbons and Other Materials", Thesis. Ph. D., University of Huddersfield. : 29.
- Hergenrother, P. M., Watson, K. A., 1, Smith J. G., Jra, Connella, J. W., Yokota, R., 2002, "Polyimides from 2,3,3',4'-biphenyltetracarboxylic dianhydride and aromatic diamines" polymer 43 5077-5093.
- James, M., Tour, William Marsh Rice, 2007, "Synthesis and Testing of New Flame Retardant Monomers and Polymer Additives" Aviation Research Grant Number 02-G-023.
- James, E. McGrath, chairman, Dr. Edward, R. Covington, Dr. Harry, W. Gibson, Dr. Allan, R., Shultz, Dr. John, G., Dillard, Dr. Judy, S., Riffle., 2000, thesis. "synthesis and characterization of thermosetting polyimide oligomers for microelectronics packaging" Blacksburg, Virginia. pp:12-15
- Jun, Yang, Myong-Hoon Lee., 2004, "A Water-Soluble Polyimide Precursor: Synthesis and Characterization of Poly(amic acid) Salt" Macromolecular Research, Vol. 12, No. 3, pp 263-268.
- Khalil Faghihi, Mostafa Ashouri, and Akram Feyzi., 2013, "Synthesis and characterization of new polyimide organoclay nanocomposites containing benzophenone moieties in the main chain" Department of Chemistry, Faculty of Science, Arak University, 38158-879.

- Lincoln, J. E., 2001, "structure-property-processing relationships and the effects of physical Structure on the hygrothermal durability and mechanical response of polyimides" ph. d Dissertation, university of michigan. Pp. 78-105.
- Muriel rakotomalala, sebastian wagner and manfred döring., 2010, " recent developments in halogen free flame retardants for epoxy resins for electrical and electronic applications" materials, 3, 4300-4327; doi:10. 3390/ma3084300.
- Murphey, L., 2003, " Morphological Investigation of AFR-PEPA-N Imide Oligomers and their cured polyimides and the remodification of afr-pepa-n to achieve liquid-crystalline behavior". M. S. Thesis texas a&m university. Pp. 10-70.
- Rahimi, A. and farhangzadeh, S., 2001, "kinetics study of bisphenol a synthesis by condensation reaction", iranian polymer journal. 10 (1) : 29–32.
- Ru-Jong Jeng a, Shi-Min Shau a, Jiang-Jen Lin a, Wen-Chiung Su b and Yie-Shun Chiu b, 2002, "Flame retardant epoxy polymers based on all phosphorus-containing components" European Polymer Journal 38 , 683–693.
- Sasak, S., and Nisha, S., 1996, "polyimide fundamentals and applications iplasticengineering" (ghosh. M. K.; mittal. K. L. Ed.) Marcel dekker. 36, 71
- Shahram mehdipour-ataei and leila akbarian-feizi., 2011, " soluble polyimides from a semi-aliphatic diamine containing ester, amide and ether groups" chinese journal of polymer science Vol. 29, No. 1., 93-1
- Sheng-Huei Hsiao, A., Wenjeng Guo, A, Cheng-Lin Chung b and Wen-Tung Chen c, 2010, " Synthesis and characterization of novel fluorinated polyimides derived from 1,3-bis(4-amino-2-trifluoromethylphenoxy)naphthalene and aromatic dianhydrides" European Polymer Journal 46) 878–1890 .
- Silverstein, R. M., 1981, "spectrometric identification of organic compound", 5th ed
- Swayam Sourav Sahoo¹, smita shukla, subhangankar nandy and himanshu bhusan Sahoo., 2012, " synthesis of novel coumarin derivatives and its biological evaluations" european journal of experimental biology, 2 (4):899-908.
- Wanghongru , zhou lizhe and yanweiyan., 2011, " copolymer of pyro mellitic di anhydride with di amino di phenyl ether as a tanning agent for leather" college of resources and environment, shaanxi university of science and technology, xi'an, shaanxi.
- Ziraoui, R., Meghraoui H., Gouri M., El Rafik M., Elharfi A., 2010, " Synthesis and physico chemical study of a new hexa and tetra functional epoxy materials based on bis -para-terephthalylidene phosphoric ester" J. Mater. Environ. Sci. 1 (4) 213-218.